



Rozwiązania dla izolacji płynnych

## ALSAN<sup>®</sup> 500

KARTA PRODUKTU NR: WPLFR005 / 01-2013

### PREZENTACJA

**ALSAN<sup>®</sup> 500** – gotowa do użytku, jednoskładnikowa, wodoszczelna żywica poliuretanowa, która jest jednocześnie warstwą wykończeniową

### CHARAKTERYSTYKA

WŁAŚCIWOŚCI	METODA BADAŃ	PODAWANIE WYNIKU
Stan fizyczny	-	półpłynna masa samopoziomująca
Standarowa kolorystyka*	-	RAL 1001, RAL 1014, RAL 7032, RAL 7040
Masa objętościowa w temperaturze 25 °C	NFT 30-020	1150 kg/m <sup>3</sup> (± 50 kg)
Lepkość w temperaturze 20 °C *	NFT 30-029	30 Po (± 200)
Zawartość suchej masy	-	75% (± 5%)
Temperatura zapłonu	NFT 60-118	< 21 °C
Zapalność	-	łatwo palny
Czas schnięcia	-	od 12 do 48 godzin, zależnie od temperatury

\* więcej kolorów jest dostępnych na zamówienie

### FORMA DOSTAWY I MAGAZYNOWANIE

puszki: 5 kg lub 25 kg

Magazynowanie: 12 miesięcy w oryginalnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Przechowywać odwrócone do góry dnem. Przechowywać z dala od wszelkich źródeł ciepła, w temperaturze > +5 °C

### ZASTOSOWANIE

**ALSAN<sup>®</sup> 500** jest głównym składnikiem Systemu Płynnej Hydroizolacji ALSAN<sup>®</sup> 500, przeznaczony do ruchu pieszego i kołowego (po ułożeniu warstwy zamykającej ALSAN 500<sup>®</sup> F lub ALSAN<sup>®</sup> 500 FT)

Wykonanie szczelnych izolacji na kopułach, gzymsach, rynnach  
Renowacja i wykonanie powierzchni tarasów, schodów, garaży, ciągów pieszych i kołowych

### WYKONANIE

**ALSAN<sup>®</sup> 500** nakłada się przy pomocy pędzla lub wałka na wcześniej zagruntowane podłoże. Przed użyciem żywicy należy dobrze wymieszać.

Orientacyjne zużycie: w miejscach wklejania taśm wzmacniających ALSAN<sup>®</sup> Toile de Renfort oraz Voile de Renfort – stosuje się ALSAN 500 COLLE 500 g/m<sup>2</sup>

na powierzchniach poziomych i pionowych  
normalny ruch - 2 warstwy po 750 g/m<sup>2</sup>.  
intensywny ruch – 3 warstwy po 600 g/m<sup>2</sup>.

Soprema Polska Sp. z o.o. • Stefana Batorego 7 • Pass • 05-870 • Błonie  
Tel.: +48 22 436 93 02 • Fax: +48 22 436 93 06  
E-mail: [biuro@soprema.pl](mailto:biuro@soprema.pl) • [www.soprema.pl](http://www.soprema.pl)  
NIP: 778-11-19-419 • REGON: 630703900 • KRS: 0000163897  
Konto bankowe: Societe Generale 43184000072213616008101819  
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy • XIII Wydział Gospodarczy KRS  
Wysokość Kapitału Zakładowego: 12 000 000 PLN



## CERTYFIKATY

Zakład produkcyjny posiada certyfikat na system zarządzania jakością:

**BS EN ISO 9001:2008**

Certyfikat na znak CE na zgodność z Europejską Aprobataą Techniczną

**ETA 07/0111 zgodna z ETAG 005 Część 1 i Część 6**

## UWAGI

Produkt łatwopalny. Pełne i puste puszki należy przechowywać min. 10 m z dala od źródeł ognia i ciepła. Zawiera izocyjaniany. W trakcie pracy z produktem unikać palenia tytoniu, jedzenia oraz picia. Unikać wdychania oparów i kontaktu produktu ze skórą. W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów, natychmiast skontaktować się z lekarzem i pokazać opakowanie produktu. Używać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.